

Datenblatt 02/19

Handelsname	Kelterlack
Farbtöne	innen weiß, grün , rot
Charakterisierung	Spirituslöslicher Lack auf natürlicher Basis
Verarbeitung	streichen 2 – 3 mal dünn aufstreichen bei zu dickem Auftrag verlängert sich die Trockenzeit, sowie bei zu kühlen Temperaturen Mind 5 °/ max 25 ° für Objekt und Umluft Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen(Fett usw) sein. Rohes Holz mit verdünntem Kelterlack(ca 20 %) grundieren. Eisen entrostet und gut reinigen. Auf Rostschutzgrund sollte bei Geräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen verzichtet werden. Intakte Altanstriche reinigen und anschleifen. Schadhafte und nicht festsitzende Altanstriche restlos entfernen. Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler und Lackierarbeiten.
	Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen
Verdünnung	Verdünnung-S oder Spiritus
Werkzeugreinigung:	Verdünnung S oder Spiritus
Lagerhaltung	lagerfähig ca. 2 Jahre, kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebände gut verschließen.

Datenblatt Kelterlack Seite 2

Trockenzeit	staubtrocken	ca. 30 Min bei 20° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit
	griffest	ca 5 Std.
	überstreichbar	ca 5 – 6 Std.
	durchgehärtet	ca 8 – 10 Tage
Ergiebigkeit :	ca 8 – 10 m ² / l	
Entsorgung	Reste eintrocknen lassen	- Hausmüll
	Reste flüssig	- geordnete Deponie
VOC Wert:	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen , entsprechend unserem derzeitigen Erkenntnisstand geben , sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.